



CHAUX RABOT

CE

Chaux hydraulique naturelle pure NHL 5

La chaux hydraulique naturelle CHAUX RABOT est conforme à la Norme EN 459-1 des chaux de construction. De couleur gris-clair, elle permet la réalisation de nombreux travaux aussi bien en restauration, qu'en construction neuve, à partir de matériaux naturels et en éco-construction.



■ Enduit ■ Montage ■ Toiture ■ Sols ■ Bétons de chaux

Propriétés

- Les propriétés de la chaux hydraulique naturelle sont nombreuses :
 - Elle favorise les échanges gazeux à l'intérieur des murs pour le confort des habitations
 - Elle s'adapte parfaitement à tous les matériaux, qu'elle n'altère pas
 - Les mortiers de NHL 5 sont souples et onctueux, faciles à mettre en œuvre
 - Leur adhérence aux supports est excellente
 - Leur prise hydraulique puis, aérienne est prolongée dans le temps ; ce qui permet de réduire le faïençage et les fissurations

Usages

- Montage (D.T.U. 20.1)
- Carrelage (D.T.U. 52.1)
- Béton de chaux
- Enduit (D.T.U. 26.1)
- Rejointoiement (D.T.U. 20.1)
- Colombage et banchage chaux-chanvre
- Isolation sous toiture et chape isolante chaux-chanvre
- Toiture (D.T.U. 40.21 – D.T.U. 40.22)

Caractéristiques principales

	Unités	Caractéristiques moyennes*	Conformité normative	
			Mini	Maxi
Propriétés physiques				
Refus à 90 µ	%	5,5	-	15
Refus à 200 µ	%	0,8	-	2
Expansion	Mm	0,6	-	2
Masse Volumique apparente	kg/dm ³	0,78	-	-
Masse Volumique réelle	g/cm ³	2,75	-	-
Surface spécifique Blaine	cm ² /g	8500	-	-
Eau Libre	%	0,90	-	2
Propriétés mécaniques				
Début de prise	mn	239	60	-
Fin de prise	mn	335	-	900
Résistances mécaniques à 28 jours	MPa	5,5	5	15
Propriétés chimiques				
SO ₃	%	1,15	-	2
Chaux libre	%	27	15	-

* Valeurs statistiques non contractuelles

Conditionnement

- Sacs papier de 35 kg. Palettes de 40 sacs (1400 kg) – Sacs de 48 Litres

Conseils d'utilisation

- Ne jamais travailler sur des supports gelés ou en cours de dégel
- Travailler entre 8° et 30° C
- Protéger les supports enduits pendant et après l'application lors de températures extrêmes pour ne pas altérer la prise
- Stocker les sacs de chaux dans un lieu sec et ventilé, 6 mois après la date de fabrication indiquée sur les sacs
- Protéger du soleil et du vent par une bâche ou un filet de protection
- Toujours retirer l'excédent de mortier au pied des murs avant sa prise

Contre-indications

- Ne pas réaliser de béton armé avec **CHAUX RABOT**
- Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre ou salpêtré ou encore sur structure bois



Document commercial contenant des données indicatives qui n'engagent pas la responsabilité de SOCLI.